

TUOTETIETOESITE

Casco® VD Super Grip

Erikoistartuntapohjuste tiiviille ja imukyvyttömille alustoille, käyttövalmis

TUOTEKUVAUS

Liutinvapaa, valmiiksi sekoitettu erikoisakrylaattidispersio. Erittäin hyvä tarttuvuus useimpiin sileisiin ja ei-imukykyisiin alustoihin, kuten keraamisiin laattoihin, PVC:hen, epoksinnoitettiin ja terrazzoön (mosaiikki-betoni).

KÄYTTÖ

- Sisäkäyttöön
- Lattioille ja seinille
- Soveltuu lattialämmityslattioille

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Liutinvapaa / vesipohjainen
- Käyttövalmis
- Hyvä tartunta imukyvyttömiin alustoihin
- Nopea kuivumisaika
- Helppo levitys telalla
- Matalapäästöinen

HYVÄKSYNNÄT / STANDARDIT

- EC1 Plus
- M1

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Erikoisakrylaattidispersio lisäaineilla
Pakkaus	1 kg astia (x 6 laatikossa) 5 kg astia
Käyttöikä	12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa. Avattu pakkaus tulee sulkea välittömästi ja käyttää mahdollisimman pian
Varastointiolosuhteet	Viileässä, kuivassa, ei alle +5 °C. Tuote ei saa jäättyä
Väri	Sininen
Tiheys	1,38 kg/L
Kiintoainepitoisuus tilavuusosina	Noin. 63%
pH-arvo	Noin. 9,0

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Sekoitusuhde	Käyttövalmis
Riittoisuus	100-150g/m ² (7-10 m ² /kg), riippuen alustan ja levitystyökalun tyypistä ja imukyvyystä
Ympäristön lämpötila	+5°C - +25°C (alusta ei alle +5°C)
Odotusaika / päällepinnoitettavuus	▪ Tarttuvuuden paraneminen n. 0,5-3h

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Käyttäjän on luettava viimeisimmät vastaavat käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) ennen minkään tuotteen käyttöä. Käyttöturvallisuustiedotteessa on tietoja ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä, ja se sisältää fyysikaalisia, ekologisia, toksikologisia ja muita turvallisuuteen liittyviä tietoja.

TYÖSTÖ OHJEET

Casco® VD Super Grip soveltuu parantamaan tasoitteen tarttuvuutta sileään ja imukyvyttömään alustaan.

EQUIPMENT

Tela (suositeltu) tai harja

ALUSTAN LAATU

Casco® VD Super Grip soveltuu:

- epoksinnoille
- vanhat alustat, kuten keraamiset laatat, luonnonkivet ja terrazzo (mosaiikkibetoni)
- vaillinaisesti hiekoitettu mastikiasfalttibetonit tai tiivistetty asfalttibetoni
- vanhat tiivistetyt/pinnoitetut pinnat
- vanhat sileät ja tiiviit betonialustat
- vanhat alustat, joissa on vanhoja vedenkestäviä liimajäämiä
- teräs ja muut metallit
- Hyvin kiinniolevat, perusteellisesti puhdistetut ja hioitut lattiapinnat (paitsi PO- ja PU-pinnoitetut päällysteet).

Ruostuva metalli on suojattava korroosionestopinnoitteella ennen Casco® VD Super Grip levittämistä

ALUSTAVAATIMUKSET

- Riittävä lujuus, kantokyky, mittatarkkuus ja pysyvä kuivuus
- Ei sisällä tarttuvuutta heikentäviä kerroksia, esim. pöly, lika, öljy, rasva, vahat puhdistusaineet ja irtotainaiset hiukkaset
- Vesiliukoisten liimojen kerrokset, esim. sulfaattiset liimat, tulee poistaa kokonaan
- Vanhat vedenkestävät liimat tulee poistaa mekaanisesti mahdollisimman perusteellisesti
- Vanhoilla pinnoitteilla tulee olla riittävä tarttuvuus alustaan. Heikosti sitoutuneet päällysteet on poistettava
- Kaikki imukyvyttömät pinnat tulee puhdistaa ja hioa huolellisesti
- Huoneet, joiden alla ei ole kellaria, on suojattava kosteuden nousulta vaatimusten mukaisesti
- Asiaankuuluvien voimassa olevien standardien, oh-

jeiden ja tietolehtien vaatimuksia tulee noudattaa PU-tiivistetyt tai PU-pinnoitetut päällysteet eivät sovellu Casco® VD Super Grip käsittelyyn. Epäselvissä tapauksissa pohjusta testialue tarkastaaksesi tartunnan taso.

ALUSTAN VALMISTELU

Poista mekaanisesti irtoavat kerrokset, epäpuhtaudet yms., jos sellaisia on. Imuroi. Alustan tulee olla kiinteä, puhdas ja pölytön, rasvaton ja vahaton ennen pohjustusta.

SEKOITUS

Älä sekoita Casco® VD Super Grip tuotetta veden kanssa.

TYÖSTÖ

Suosittelut työskentelytapa:

- Sekoita tuote porakonevispilällä koneellisesti ennen käyttöä
- Levitä tuote telalla puhtaalle alustalle tasaisesti. Lammikoita ei saa syntyä
- Tasoitteet voidaan levittää kuivumisajan jälkeen n. 1-2 tuntia. Katso sopivat tasoitteet tuoteselosteista.

Vanhat vinyyli-, linoleumi- ja kumipäällysteet (päällyksen paksuus 2,5 mm asti):

- Suositeltavat tasoitteet: Casco Floor Expert AP, APF, XA ja XAF
- Tasoitteen minimikerroksen paksuus on 3,0 mm.
- Vanhat päällysteet, joissa on pehmustettu tausta, eivät sovellu pohjustettavaksi.
- Jos päällyste on > 2,5 mm, ota yhteyttä tekniseen palveluun.
- Kun on odotettavissa suuria kuormituksia (esim. sairaalat jne.), vanhojen päällysteiden pohjustusta ja tasoitusta ei suositella.

Huomautus! Jos pohjustettu pinta on vanhempi kuin 72 tuntia (3 vrk) ennen tasoitteen levitystä, pohjustus on toistettava.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työkalut välittömästi vedellä. Käytä asetonia kuivuneen pohjusteen poistamiseen.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-

Tuotetietoesite

Casco® VD Super Grip
Helmikuu 2023, Versio 02.01
02179040000000040

kaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeispään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



Tuotetietoesite

Casco® VD Super Grip

Helmikuu 2023, Versio 02.01

02179040000000040

CascoVDSuperGrip-fi-FICASCO-(02-2023)-2-1.pdf