

# Kiilto LK Pohjatasoite 1–3 (5) mm



Pohjatasoite seinien ja kattojen tasoitukseen kuivissa sisätiloissa. Maksimikerrospaksuus osittain tasoittamisessa 5 mm, ylitasoituksissa 3 mm. Liimasideaineinen.



- liimasideaineinen, valkoinen
- kuivat tilat
- seinä- ja kattopinnat
- kuivumisaika 1 vrk
- ylitasoitus 1–3 mm, osittain tasoitus 1–5 mm

## KÄYTTÖALUE

Kiilto LK on pohjatasoite kuiville seinä- ja kattopinnoille sisätiloihin. Karkeat pinnat tasoitetaan ensin Kiilto SK tai Kiilto TT -tasoitteilla. Pintatasoitus tehdään Kiilto LH -tasoitteella. Valmis pinta voidaan pintatasoittaa tai maalata. Ei sovellu laatoituksen eikä muovipinnoitteiden alustaksi.

## KÄYTTÖOHJE

Tasoitettavien pintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja pölyttömät. Uutta kerrosta vedettäessä on edellisen kerroksen oltava kuivunut. Lisäksi pinta tulee tarvittaessa hioa ja puhdistaa huolellisesti ennen uuden tasoitekerroksen levittämistä.

Kiilto LK sirotellaan hitaasti, jatkuvasti sekoittaen viileään (+18 °C) puhtaaseen veteen, kunnes muodostuu tasainen massa. Valmiin massan annetaan seistä n. 15 minuuttia, jonka jälkeen sekoitetaan vielä kerran. Tasoitemassa levitetään käsinlevityksenä teräslastalla tai koneellisesti tasoiteruiskulla. Myös ruiskulla levitetty massa tasoitetaan käsin teräslastalla. Jos valmista tasoitetta jää seuraavaksi päiväksi, on sen kuivuminen estettävä peittämällä tasoiteastia.

## LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työhjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

## YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

ALUSTAN KOSTEUS	betoni < 90 % RH
KERROSAHUUVUUS	osittain tasoitus 1–5 mm, ylitasoitus 1–3 mm
KOVETTUMISNOPEUS	n. 1 vrk (+18 °C) (riippuen olosuhteista)
KÄYTTÖOLOSUHTEET	suositus: +18–20 °C, alin käyttölämpötila +10 °C
LUOKITUKSET JA SERTIFIOINNIT	maalattavien pintojen rasisluokat RL01...RL03 (MaalausRYL 2012)
MAX. RAEKOKO	0,5 mm
RIITTOISUUS	1 mm kerros/m <sup>2</sup> kuiva-ainetta painaa n. 1,2 kg
SEKOITUSSUHDE	5,5–6,0 l vettä 20 kg tasoitetta
TYYPPI/SIDEAINE	polymeeri-kalkkikivipohjainen jauhe
TYÖSKENTELYAIKA	n. 24 tuntia (+18 °C)
VÄRIT	Vaalea
PAKKAUSKOOT	20 kg, säkki
VARASTOINTI	Avaamattomana kuivassa tilassa 1 vuosi