

Kiilto LH Pintatasoite 1–2 mm



Liimasideaineinen pintatasoite seinien ja kattojen tasoiuksiin kuivissa sisätiloissa. Maksimikerrospaksuus ylitasoituksissa 2 mm.



- liimasideaineinen, valkoinen
- kuivat tilat
- seinä- ja kattopinnat
- kuivumisaika 1 vrk
- ylitasoitus 1–2 mm
- riittoisuus 1,2 kg/m²/mm

KÄYTTÖALUE

Kiilto LH pintatasoite kuiville seinä- ja kattopinnoille sisätiloihin. Soveltuu myös kattoruiskutusten tekoon. Karkeat pinnat tasoitetaan ensin esim. Kiilto TT, Kiilto SK tai Kiilto LK -tasoitteilla täyttötarpeesta riippuen. Valmis pinta voidaan maalata tai tapetoida. Ennen tapetointia tasoitteipinta suositellaan pohjamaalattavaksi. Ei sovellu laatoituksen eikä muovipinnoitteiden alustaksi.

KÄYTTÖOHJE

Tasoitettävien pintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja pölyttömät. Uutta kerrosta vedettäessä on edellisen kerroksen oltava kuivunut. Lisäksi pinta tulee tarvittaessa hioa ja puhdistaa huolellisesti ennen uuden tasoittekerroksen levittämistä.

Kiilto LH sirotellaan hitaasti, jatkuvasti sekoittaen viileään (+18 °C) puhtaaseen veteen, kunnes muodostuu tasainen massa. Valmiin massan annetaan seistä n. 15 minuuttia, jonka jälkeen sekoitetaan vielä kerran. Tasoitmassa levitetään käsinlevityksenä teräslastalla tai koneellisesti tasoteruiskulla. Myös ruiskulla levitetty massa tasoitetaan käsin teräslastalla. Jos valmista tasoitetta jää seuraavaksi päiväksi, on sen kuivuminen estettävä peittämällä tasoitteastia.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatu järjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

ALUSTAN KOSTEUS	betoni < 90 % RH
KERROSAHVUUS	1–2 mm
KOVETTUMISNOPEUS	n. 1 vrk (+18 °C) (riippuen olosuhteista)
KÄYTTÖOLOSUHTEET	suositus: +18–20 °C, alin käyttölämpötila +10 °C
LUOKITUKSET JA SERTIFIOINNIT	maalattavien pintojen rasitusluokat RL01...RL03 (MaalausRYL 2012)
MAX. RAEKOKO	0,25 mm
RIITTOISUUS	1 mm kerros/m ² kuiva-ainetta painaa n. 1,2 kg
SEKOITUSSUHDE	7,0–7,5 l vettä 20 kg tasoitetta
TARTUNTALUJUUS	> 0,3 MPa (EN 15824)
TYYPPI/SIDEAINE	Polymeeri-kalkkikivipohjainen jauhe
TYÖSKENTELYAIKA	n. 24 tuntia (+18°C)
VÄRIT	Vaalea
PAKKAUSKOOT	20 kg, säkki
VARASTOINTI	Avaamattomana kuivassa tilassa 1 vuosi