



## weber MS+ Kosteussulku

- Kosteussulku estää vesihöyryn kulkeutumista rakenteeseen
- Pohjusteeksi ennen vedeneristysmassan levitystä
- Kosteussulkuksi keittiön välitilaan ja WC:n seiniin ennen laatoitusta
- Kosteussulkuksi kipsilevylattioihin ennen laatoitusta

### Kuvaus

Muovidispersioon perustuva kosteussulkuaine ja pohjuste.

### Käyttökohteet

Märkätilojen seinien, lattioiden ja tarvittaessa katon pohjustaminen ja kosteussuojaus ennen weber vedeneristeen levitystä tai laatoitusta. Vedeneristyksessä tulee noudattaa Weberin Vedeneristys-työohjeita. Kosteussulkua voidaan käyttää höyrynsulkuna myös muun tyyppisissä rakenteissa rakennesuunnittelijan harkinnan mukaan. MS+ Kosteussulku on osa seuraavia vedeneristysjärjestelmiä: weberSafe, weberSmart, weberFast. Ei sovellu käytettäväksi uima-altaissa, kylmilleen jäävissä tiloissa eikä saunan seinissä tai katoissa.

### Alusta

Alustaksi sopivat kiviaines pohjaiset materiaalit kuten betoni ja sementtiseidaineiset tasoitteet, kipsikartonkilevyt sekä muut märkätiloihin soveltuvat levyt. Alustan tulee olla puhdas, kiinteä, pölytön sekä riittävän luja. Mahdolliset epäpuhtaudet, kuten sementtiliima, on poistettava esim. hiomalla ja imuroimalla. Alusta on tarvittaessa tasoitettava tarkoitukseen soveltuvilla Weberin seinä- ja lattiatasoiteilla ohjeen mukaan. Alustan on täytettävä SisöRYL 2013:n tasaisuus- ja lujuusvaatimukset. Alustan sekä ympäröivän ilman lämpötilan on oltava +15...+30 °C. Alustan suhteellinen kosteus RH saa olla enintään 90 %. Tilan tuuletuksesta on huolehdittava.

### Työohjeet

Käyttö vedeneristeen pohjusteena:  
Asennuksessa noudatetaan valitun vedeneristysjärjestelmän työohjetta!

Käyttö pohjusteena/kosteussulkuina kuivan tilan laatoituksissa:

### Tuotekuvaus

<b>Menekki</b>	Ohennettuna: n. 0,1 l/m <sup>2</sup> . Ohentamattomana: n. 0,2 l/m <sup>2</sup> .
<b>Käyttölämpötila</b>	+15...+30 °C.
<b>Lämpötilan kesto</b>	< +60 °C
<b>Kuivumisaika</b>	Käsittelyjen välillä n. 30 min. Toisen käsittelyn jälkeen n. 2 h (T=23 °C, RH 50 %).
<b>Vesihöyrynläpäisevyys</b>	W = 32 x 10 <sup>-12</sup> kg/(m <sup>2</sup> sPa) menekillä 158g/m <sup>2</sup> . (EN 12572, SET C)
<b>Halkeaman silloituskyky</b>	≥ 0,5 mm, kun Kosteussulku levitetty ohennettuna sekä ohentamattomana. (EN 1062-7)
<b>Värisävy</b>	Vihreä
<b>Varastointiolosuhteet</b>	Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila +5...+30 °C). Ei saa jäättyä!
<b>Pakkaus</b>	3 litran tai 10 litran pakkaus
<b>GTIN-koodit</b>	6415910050214 (3 l) 6415910050207 (10 l)
<b>Tuotehyväksynnät</b>	M1, Eurofins42/00

MS+ Kosteussulku voidaan käyttää mm. keittiön välitilan laatoitusten alla kosteussulkuina. MS+ Kosteussulku harjataan imeville alustoille 1:2 puhtaalla vedellä ohennettuna. Tämän jälkeen levitetään vielä kerros ohentamatonta MS+ Kosteussulku. Mikäli alustana on kipsikartonkilevy, riittää käsittely ohentamattomalla MS+ Kosteussululla.

Tehdessä kuivien tilojen lattialaatoituksia kipsikartonkilevyn päälle, pohjustetaan levy ennen laatoitusta ohentamattomalla MS+ Kosteussululla.

### Huomi!

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.  
Varastointi ja kuljetus: +5...+30 °C.

### Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

### Nimikkeet

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Tilavuus	Paino	Lavalla	GTIN
1023583	weber MS+ Kosteussulku 3 l	110 mm	155 mm	235 mm	4,94 dm <sup>3</sup>	3,8 kg	150	6415910050214
1023582	weber MS+ Kosteussulku 10 l	190 mm	230 mm	300 mm	13,547 dm <sup>3</sup>	12,6 kg	60	6415910050207